

物理性能表

测试项目	单位	分析方法	8030
熔体流动速率	g/cm ³	GB/T 3682	5.0
硬 度	\	GB/T 2411	69
屈服拉伸强度	Mpa	GB/T 1040	26.9
断裂伸长率	Mpa	GB/T 1040	375
悬臂梁冲击强度	KJ/m ²	GB/T 1843	4.5
透光度	%	GB/T 2410	91.9
雾 度	%	GB/T 2410	3.8