

8132 牌号应用说明

性能	测试方法	单位	测试条件	8132 典型值
熔融流动指数	GB/T 3682	g/10min	5kg-200℃	15.5
硬度	GB/T 2411	Shore D	—	75.4
拉伸强度	GB/T 1040	Mpa	50 mm/min	27.6
断裂伸长率	GB/T 1040	%	50 mm/min	238
弯曲强度	GB/T 9341	MPa	2 mm/min	39.4
弯曲模量	GB/T 9341	MPa	2 mm/min	1365
悬臂梁冲击（缺口）	GB/T 1843	Mpa	Notched 23℃	3.9
热变形温度	GB/T 1633.1	℃	0.46MPa,120℃/h	65.6
维卡软化点	GB/T 1633	℃	10N,50℃/h	81.4
透光率	GB/T 2410	%	2mm	92.6
雾度	GB/T 2410	%	2mm	1.2